

## [Czech]: R-SL-FIX-HIGH Advanced hybrid polymer grab adhesive

### Informace o produktu



#### Použití

- [Czech]: Bonding of heavy loaded elements: window sills, frames, masking frames, shelves, panels
- [Czech]: Gluing to smooth and porous surfaces
- Lepení a těsnění veškerých stavebních materiálů: přírodního kamene, dřeva, betonu, kovu, cihly, skla, zrcadel, kovu, keramiky, omítky, polyuretanu, umělých hmot, dřevotřísky atd.
- Spojení pozinkovaného plechu, mosazi a jiných kovů

#### Vlastnosti a výhody

- [Czech]: Instant high initial tack: 500 kg/m<sup>2</sup> on a vertical surface, 125 kg/m<sup>2</sup> on a horizontal surface
- [Czech]: Joint perfectly bonds materials that undergo thermal and mechanical stresses
- K použití v interiérech i exteriérech.
- Zajišťuje vysokou počáteční přilnavost
- [Czech]: Can be applied on wet substrates
- [Czech]: Odorless, insensitive to chemicals - weak acids, alkalis, solvents and oils
- [Czech]: Can be painted after curing (including water paints)
- [Czech]: Joint is completely resistant to changing weather conditions

#### Podkladový materiál

##### K použití do:

- Beton
- Dřevo
- OSB deska
- [Czech]: Plaster
- [Czech]: Cork
- Přírodní kámen
- Kovové plechy a profily
- Sklo

### Způsob montáže

1. [Czech]: The surface, that adhesive will be applied on, should be clean, free of dust, grease, rust, remains of old seal and other substances that might weaken the cohesion.
2. Před použitím silikonu je třeba okraje zajistit krycí páskou.
3. Ořízneme koncovku kartuše, přičemž ponecháme část závitu. Aplikátor našroubujeme na závit, ořízneme v úhlu a šířce odpovídající zhotovovanému spoji.
4. [Czech]: Place the cartridge in the extruding gun and apply the adhesive with manual or pneumatic gun.
5. Nanesený silikon je možno rozšířit špachtličkou pro rozšíření silikonu namočenou do přípravku ke zvlhčování silikonu nebo do mýdlového roztoku
6. Silikon tvrdne díky tomu, že reaguje se vzdušnou vlhkostí, v souvislosti s tím tmelení je třeba provádět v podmínkách zaručujících přístup vzduchu
7. Po dokončení práce nářadí utřeme papírovým ručníkem a omyjeme rozpouštědlem

## Technické údaje

Parametr		Hodnota	Metody
Aplikační teplota	[°C]	+5 ÷ +35	
Krytí	-	[Czech]: 4 m of joint, diameter 10mm, is obtained from 290 ml cartridge	
Tepelný odpor (po vytvrzení)	[°C]	-40 ÷ +90	
Předběžná doba	[min]	6	
Doba vytvrzení	[mm/24h]	2-3	RH 50%
Systém kalení	-	jednosložkové síťování se vzdušnou vlhkostí	
[Czech]: Initial tack - horizontal	[kg/m <sup>2</sup> ]	500	
[Czech]: Initial tack - vertical	[kg/m <sup>2</sup> ]	125	
Specifická gravitace	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,43	
Tvrdość podpěr	-	90	
Mezní prodloužení	[%]	30	ISO 8339
Obal	-	[Czech]: 290 ml cartridge	
<b>R-SL-FIX-02-HIGH</b>			
Barva	-	bílá	
<b>R-SL-FIX-01-HIGH</b>			
Barva	-	průhledná	

Parametr		Hodnota
Skladovací teplota	[°C]	+5 ÷ +35
Skladování	[měsíc]	12
	-	[Czech]: In originally closed containers, in cool and dry places.

## Logistické údaje

Produkt	Barva	Množství (ks)			Hmotnost [kg]			Kódy ean
		Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	
R-SL-FIX-02-HIGH	bílá	15	15	1260	6.2	6.2	546.6	5906675476322
R-SL-FIX-01-HIGH	průhledná	15	15	1260	6.2	6.2	546.6	5906675510163