

## [Lithuanian]: RPP-FIX-60S Express polyurethane adhesive

[Lithuanian]: Professional fast foam adhesive with high adhesion to many materials and substrates

### Informacija apie gaminį



### Naudojimas

- [Lithuanian]: Installation of plasterboards and OSB boards for walls and floors
- [Lithuanian]: For bonding expanded polystyrene boards (EPS), extruded polystyrene boards (XPS) and polyurethane rigid foam boards (PUR)
- [Lithuanian]: Insulation of containers or garages
- [Lithuanian]: Filling gaps in thermal insulation
- [Lithuanian]: Fastening of ceramic blocks, aerated concrete blocks and silicate blocks
- [Lithuanian]: Installation of window sills and stairs
- [Lithuanian]: For bonding decorative elements, coffers, floor moldings

### Savybės ir privalumai

- [Lithuanian]: Initial tack after 60 seconds
- [Lithuanian]: Mechanical anchoring after 2h
- [Lithuanian]: Complete hardening time after 24h
- [Lithuanian]: Wide range of applications
- [Lithuanian]: Excellent adhesion to common construction materials
- [Lithuanian]: Easy and convenient application

### Pagrindo medžiaga

#### Naudojimas:

- Putų polistireno plokštės (EPS)
- Gipskartonio plokštė
- PVC medžiaga
- Plieninė skarda ir profiliai
- [Lithuanian]: XPS Extruded Polystyrene Insulation Boards
- Orientuotų skiedrų plokštės (OSB)
- Mineralinės vatos plokštė
- Konstrukcinė mediena

### [Lithuanian]: Installation guide



1. Apsimaukite apsaugines pirštines. Nuo pagrindo turi būti nuvalytos dulės, purvas, kalkės, riebalai. Jeigu sienos paviršius užterštas, jį reikia užgruntuoti.
2. Prieš naudodami įsitinkinkite, kad skardinės temperatūra yra aukštesnė negu nulis (optimali +20 °C). Naudojimo temperatūra yra nuo +5 °C iki +30 °C.
3. Kelis kartus energingai krestelėkite skardinę ir prisukite pistoletą.
4. Prisukite prie skardinės pistoletą. Kai naudojate, skardinę laikykite apverstą.
5. Sudrėkinkite vandeniu paviršių, kur pildysite angą.
6. Pildant angą skardinė turi būti laikoma dugnu į viršų. Angas užpildyti apie 60–70 %.
7. Kai putos visiškai sukietėja, jas reikia apsaugoti nuo UV spindulių poveikio užtinkuojant, nudažant, padengiant akrilu arba silikonu.
8. Po ilgesnės kaip penkių minučių darbo pertraukos išvalykite aplikatoriaus purkštuką su putų valytuvu.
9. Nuėmus pistoletą nuo skardinės reikia išvalyti purkštuką ir pistoletą (iš išorės ir iš vidaus) su valytuvu.

## Techniniai duomenys

| Parametras                        |                      | Vertė                        | Metodai                        |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Naudojimo temperatūra             | [°C]                 | +5 ÷ +30                     |                                |
| Skardinės temperatūra             | [°C]                 | 20                           |                                |
| Spalva                            | -                    | [Lithuanian]: Light yellow   |                                |
| Koregavimo laikas                 | [min]                | 3                            |                                |
| Plėvelės susidarymo laikas        | [min]                | 2-4                          | 23°C, RH 50%                   |
| Visas kietėjimo laikas            | [h]                  | 24                           |                                |
| Preparatų tirpumas                | -                    | Acetonas, prieš sustingstant | [Lithuanian]: Cleaner RPC-0500 |
| Atsparumo ugniai klasė            | -                    | B3                           | DIN 4102                       |
| Šiluminis atsparumas (sukietėjus) | [°C]                 | -50 ÷ +90                    |                                |
| Šiluminis laidumas                | [W/mK]               | [Lithuanian]: 0,036          |                                |
| Tūris                             | [ml]                 | 750                          |                                |
| Tankis                            | [g/cm <sup>3</sup> ] | 1,85                         |                                |

| Parametras           |          | Vertė  |
|----------------------|----------|--|
| Tinkamumas naudoti   | [mėnesi] | 12   |
| Sandėliavimo sąlygos | -        | stati padėtis talpykloje, kuri nebuvo atidaryta  |
|                      |          | laikymo temperatūra: nuo +5 °C iki +35 °C (rekomenduojama kambario temperatūra)  |
|                      |          | sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir kitų šilumos bei degimo šaltinių |
|                      |          | laikant gaminį kitokiomis sąlygomis, negu rekomenduojama, naudojimo trukmė gali sumažėti net 3 mėnesiai                    |

## Logistikos duomenys

| Gaminys     | Spalva                     | Tūris [ml] | Kiekis (vnt.)     |                  |          | Svoris (kg)       |                  |          | Brūkšninis kodas |
|-------------|----------------------------|------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|------------------|----------|------------------|
|             |                            |            | Vienetinė pakuotė | Sudėtinė pakuotė | Padėklas | Vienetinė pakuotė | Sudėtinė pakuotė | Padėklas |                  |
| RPP-FIX-60S | [Lithuanian]: Light yellow | 750        | 12                | 12               | 672      | 10.8              | 10.8             | 634.8    | 5906675468853    |