

RPP-FIX-GRAPH Polistireno klijai

Poliuretano klijai su aplikatoriumi-pistoletu, skirti klijuoti plokštėms AQUA EPS ir EPS šiltinant fasadus ir pamatus.

Informacija apie gaminį



Naudojimas

- Polistireno plokščių (EPS) klijavimui prie fasadų
- Hidrofobinėms plokštėms (AQUA EPS) klijavimui ant pamatų
- Polistireno kesonų klijavimui
- Sieninių plokščių, banguotos skardos, čerpių ir pan. klijavimui bei izoliavimui
- Tinka polistireno plokštėms tvirtinti pastatų termoizoliacijoje naudojant ETICS sistemą su mechaniniais tvirtinimo elementais
- Plyšių šiluminėje izoliacijoje užpildymas šiltinant pastatus
- Įvairių tipų izoliacinėms plokštėms tvirtinti
- Poliuretano klijai puikiai sukimba su betoniniais, keraminiais ir mediniais pagrindais, taip pat su PVC ir visų rūšių polistirenu, tinku ir substratais su bitumine danga, deguto popieriumi ir asfalto izoliacinėmis masėmis.



Savybės ir privalumai







- Smeiges galima įtaisyti praėjus vos dviem valandoms po įrengimo.
- Vienas gaminyss fasadų (EPS) ir pamatų (AQUA EPS) šiltinimui.
- Labai našus, su viena skardine galima apšiltinti apie 8 m² fasado ir apie 12 m² pamatų.
- Šiltinant pamatus galima įrengti +5 °C temperatūroje.
- Lengva gabenti, atliekant darbus nereikia vandens ir elektros.
- Gaminiai būdingas didelis mechaninis atsparumas ir puikus sukibimas su standartinėmis konstrukcinėmis medžiagomis

Pagrindo medžiaga

Sertifikuotas naudoti:

Taip pat tinka naudoti:

[Lithuanian]: Installation guide



1. Apsimaukite apsaugines pirštines. Nuo pagrindo turi būti nuvalytos dulės, purvas, kalkės, riebalai. Jeigu sienos paviršius užterštas, jį reikia užgruntuoti.
2. Prieš klijuojant polistireno plokštės turi būti įrengtas pradinis griovelis
3. Optimali skardinės temperatūra yra +20 °C. Naudojimo temperatūra – nuo +5 °C iki +30 °C. Prisukite prie skardinės pistoletą. Kai naudojate, skardinę laikykite apverstą.
4. Jeigu ant šiltnamų klijuojamos polistireno plokštės, „Styrofix“ reikia užtepti maždaug 3 cm skersmens juostelėmis ant polistireno plokštės palei jos apvadą, maždaug 2 cm nuo jos krašto, ir viena juosta išilgai plokštės vidurio.
5. Klijuodami hidrofobinėms plokštėms (AQUA EPS) ant pagrindo, naudokite 4 vertikalias „Styrofix“ juosteles (apie 3 cm pločio) tarp juostelių išlaikydami vienodus 20–30 cm tarpus. Užtikrinkite 3 cm atstumą nuo plokštės krašto (jei plokštės platesnės negu 100 cm, reikia naudoti daugiau juostelių).
6. Užtepus „Styrofix“ ant plokštės reikia palaukti 3–4 minutes ir tada prispausti plokštę prie fasado ar pamatų.
7. Ties sąramomis ir kampuose paremkite plokštės (apie 10–15 min.), kol sukibimas sutvirtės. Po 2 val. plokštės reikia nupoliruoti švitrinio popieriumi ir papildomai pritvirtinti specialiomis mechaninėmis jungiamosiomis detalėmis. Užpildykite plyšius tarp plokščių naudodami „Styrofix“. Klijuojant visiška išdžiūvę, jų perteklių reikia pašalinti mechanškai (pvz., peiliu).
8. Nuėmus pistoletą nuo skardinės reikia išvalyti purkštuką ir pistoletą (iš išorės ir iš vidaus) su valytuvu.

Techniniai duomenys

Parametras		Vertė	Metodai
Naudojimo temperatūra	[°C]	+5 ÷ +30	
Skardinės temperatūra	[°C]	20	
Padengimas klijais		<Cannot calculate <pre> 'var v = '\$CVL.LinkValue\$'; if (v === "") { v = '-';};v;' ('var v = 'Maks. 12 (XPS)Maks. 8 (BSO) &#160;Efektyvu- mas priklauso nuo oro drgms ir temperatros. ';if (v === "") { v = '-';};v;') expression: <eval>:1:23 Mis- sing close quotevar v = 'Maks. 12 (XPS) ^ in <eval> at line number 1 at co- lumn number 23 IN ConvertedTable- Cell from Text [Va- lue (10030729)]> </pre>	
Spalva	-	[Lithuanian]: grey	
Koregavimo laikas	[min]	4	
Plėvelės susidarymo laikas	[min]	5 - 12	25°C, RH 50%
Parengiamojo apdorojimo laikas	[min]	40 - 60	20°C, RH 90%
Darbo laikas	[h]	2	
Visas kietėjimo laikas	[h]	24	
Gniuždomasis stipris	[kPa]	≥ 40	PN-EN 826:1998
Sausos medžiagos tankis	[kg/m ³]	[Lithuanian]: 13÷17	
Matmenų stabilumas	[%]	1 - 2	40°C, RH 95%, [Lithuanian]: 24 hrs
Preparatų tirpumas	-	Acetonas, prieš sustingstant	[Lithuanian]: Cleaner RPC-0500
Atsparumo ugniai klasė	-	B3	DIN 4102
Sukibimas su bitumu padengtu pagrindu	[kPa]	≥ 150	

Parametras		Vertė	Metodai
Tempiamasis stipris	-	≥ 100	PN-EN 1607:1999
Šiluminis atsparumas (sukietėjus)	[°C]	-50 ÷ +90	
Vandens absorbcija po 24 val.	[]	1	PN-EN 1609:1999
Šiluminis laidumas	[W/mK]	[Lithuanian]: 0,036	
Tūris	[ml]	750	

Parametras		Vertė
Tinkamumas naudoti	[mėnesį]	12
Sandėliavimo sąlygos	-	stati padėtis talpykloje, kuri nebuvo atidaryta
		laikymo temperatūra: nuo +5 °C iki +35 °C (rekomenduojama kambario temperatūra)
		sausioje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir kitų šilumos bei degimo šaltinių
		laikant gaminį kitokiomis sąlygomis, negu rekomenduojama, naudojimo trukmė gali sumažėti net 3 mėnesiais

Logistikos duomenys

Gaminys	Spalva	Tūris [ml]	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
			Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	
RPP-FIX-GRAPH	[Lithuanian]: grey	750	12	12	672	11.0	11.0	644.5	5906675513942