

R-SL-FIX-SBS montažiniai klijai SBS

Polimeriniai klijai – labai elastinga, kristalinė klijavimo masė

Informacija apie gaminį



Naudojimas

- Plokščių, profilių, briaunelių ir grindjuosčių montavimas.
- Palangių, lubų, akmens ir keraminių plytelių surišimas.
- Laiptelių prie lauko durų, laiptų ir atbrailų tvirtinimas.
- Nenaudoti su polistirenu.

Savybės ir privalumai

- Labai gerai sukimba su mediena, MDF, HDF, betonu, plastikui, plytomis, metalu, stiklu, kietu PVC ir statybos pramonėje dažniausiai naudojamomis medžiagomis
- Didelis surišimo stipris
- Sustingęs išlieka lankstus
- Idealiai tinka renovavimo ir apdailos darbams
- [Lithuanian]: Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- Greitai stingsta ir efektyviai prasiskverbia į pagrindą

Pagrindo medžiaga

Sertifikuotas naudoti:

- Betonas
- [Lithuanian]: Masonry
- Mediena
- Gipskartonio plokštė
- Orientuotų skiedrų plokštės (OSB)
- Natūralus akmuo
- PVC medžiaga
- Stiklas

[Lithuanian]: Installation guide

1. Paviršius, ant kurio bus naudojami klijai, turi būti švarus, ant jo turi nebūti dulkių, tepalų, rūdžių, seno sandariklio likučių ir kitų medžiagų, dėl kurių gali pablogėti sukibimas.
2. Nupjaukite kasetės galą palikdami dalį sriegio, aplikatorių užsukite ant sriegio, nupjaukite kampu tokiu pločiu, kuris atitiktų įrengiamą siūlę.
3. Įdėkite kasetę į pistoletą ir rankiniu arba pneumatiniu pistoletu tepkite kljus.
4. Ant klijuojamo paviršiaus užlašinkite klijų arba uždėkite klijų juosteles ir vienodai paskirstykite. Sujunkite paviršius ir atjunkite. Palaukite 5 minutes, vėl suglauskite ir stipriai suspauskite.
5. Jungtis pasiekia didžiausią suklijavimo stiprumą per 1–7 dienas priklausomai nuo medžiagos tipo, sluoksnio storio ir sąlygų. Priklijotos detalės padėtį galima koreguoti tik ją judinant, tačiau neatplėšiant.
6. Baigus darbus reikia nušluostyti įrankius popieriniu rankšluosčiu ir nuplauti tirpikliu

Techniniai duomenys

Parametras		Vertė	Metodai
Naudojimo temperatūra	[°C]	+10 ÷ +35	
Aprėptis	-	[Lithuanian]: 18 linear meters of 4x4 mm joint per one 300 ml cartridge	
Šiluminis atsparumas (sukietėjus)	[°C]	-18 ÷ +60	
Parengiamojo apdorojimo laikas	[min]	2	
Stingimo trukmė	□	2	RH 55%
Kietėjimo tipas	-	tirpiklio garavimas	
Tankis	[g/cm ³]	1,56	
Pakuotė	-	[Lithuanian]: 300 ml cartridge	
R-SL-FIX-08-SBS			
Spalva	-	[Lithuanian]: beige	

Parametras		Vertė
Sandėliavimo temperatūra	[°C]	+10 ÷ +35
Sandėliavimas	[mėnesi]	[Lithuanian]: 12
	-	[Lithuanian]: In originally closed containers, in cool and dry places.

Logistikos duomenys

Gaminy	Spalva	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
		Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	
R-SL-FIX-08-SBS	[Lithuanian]: beige	15	15	1260	7.8	7.8	687.1	5906675313641