

R-SL-FIX-HYBR polimerinis hibridinis hermetikas

Polimeriniai klijai – labai elastinga, kristalinė klijavimo masė

Informacija apie gaminį



Naudojimas

- Įvairių statybinių medžiagų, pvz., natūralaus akmenų, medienos, betono, metalo, plytų, stiklo, veidrodžių, metalo, keramikos, tinko, poliuretano, plastiko, medienos drožlių plokščių ir t. t., surišimas ir sandarinimas.
- Lanksčios vibruojančių elementų jungtys.
- Pramoninis sandarinimas (pvz., šaldymo patalpos, automobiliai, konteineriai, glazūravimas ir t. t.).
- Cinkuoto plieno, žalvario ir kitų metalų sujungimas.
- Idealiai tinka kaip hermetikas. Galima naudoti sandarinimo darbams vonioje ir virtuvėje ar kitose vietose, kur reikia apsaugos nuo vandens prasiskverbimo.

Savybės ir privalumai

- Skirtas naudoti patalpų viduje ir išorėje.
- Užtikrina didelį pradinį sukibimą
- Visiškai permatomas, jungtys – tikslios, neatomos
- Galima naudoti ant šlapių paviršių
- Bekvapis, nereaguoja su cheminėmis medžiagomis – silpnomis rūgštimis, šarmais, tirpikliais ir alyva
- Sustingusį galima dažyti (taip pat vandeniniais dažais)

Pagrindo medžiaga

Sertifikuotas naudoti:

- Betonas
- [Lithuanian]: Masonry
- Mediena
- Gipskartonio plokštė
- Orientuotų skiedrų plokštės (OSB)
- [Lithuanian]: Plaster
- [Lithuanian]: Cork

[Lithuanian]: Installation guide

1. Paviršius, ant kurio bus naudojami klijai, turi būti švarus, ant jo turi nebūti dulkių, tepalų, rūdžių, seno sandariklio likučių ir kitų medžiagų, dėl kurių gali pablogėti sukibimas.
2. Prieš spaudžiant silikoną į angą jos kraštus reikia apsaugoti su maskuojamąja juosta
3. Nupjaukite kasetės galą palikdami dalį sriegio, aplikatorių užsukite ant sriegio, nupjaukite kampą tokiu pločiu, kuris atitiktų įrengiamą siūlę.
4. Įdėkite kasetę į pistoletą ir rankiniu arba pneumatiniu pistoletu tepkite kljus.
5. Pripildytą silikoną galima išlyginti su silikonui skirta mentele, sudrėkinta preparatu, skirtu drėkinti silikonui, arba muilo tirpalu.
6. Silikonas sukieta drėgmei reaguojant su oru, dėl to sandarinimą reikia įrengti esant tokioms sąlygoms, kuriomis gali cirkuliuoti oras
7. Baigus darbus reikia nušluostyti įrankius popieriniu rankšluosčiu ir nuplauti tirpikliu

Techniniai duomenys

Parametras		Vertė	Metodai
Naudojimo temperatūra	[°C]	+5 ÷ +35	
Aprėptis	-	[Lithuanian]: 18 linear meters of 4x4 mm joint per one 300 ml cartridge	
Šiluminis atsparumas (sukietėjus)	[°C]	-40 ÷ +90	
Parengiamojo apdorojimo laikas	[min]	10	
Stingimo trukmė	□	2	RH 50%
Kietėjimo sistema	-	vienkomponenčio gaminio ryšys su oro drėgme	
Tankis	[g/cm³]	1,05	
Atramos A kietumas	-	52	
Didžiausias pailgėjimas	[%]	55	ISO 8339
Tempiamasis stipris	[kPa]	1000	ISO 8339
Pakuotė	-	[Lithuanian]: 300 ml cartridge	
R-SL-FIX-01-HYBR			
Spalva	-	[Lithuanian]: transparent	

Parametras		Vertė
Sandėliavimo temperatūra	[°C]	+5 ÷ +25
Sandėliavimas	[mėnesį]	[Lithuanian]: 12
	-	[Lithuanian]: In originally closed containers, in cool and dry places.

Logistikos duomenys

Gaminys	Spalva	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
		Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	
R-SL-FIX-01-HYBR	[Lithuanian]: transparent	15	15	1260	5.8	5.8	514.3	5906675313665